

# Silancolor Primer

## Izolační primer na bázi silikonových pryskyřic ve vodní disperzi

### OBLASTI POUŽITÍ

**Silancolor Primer** je základní nátěr na bázi silikonové pryskyřice ve vodní disperzi, který se používá pro sjednocení savosti podkladu před nanesením barevného nátěru **Silancolor Pittura**.

**Silancolor Primer**, spolu s barevnou povrchovou úpravou **Silancolor Pittura** tvoří nátěrový systém pro interiéry/exteriéry, který zajišťuje ochranu zděných a jiných podkladů před agresivními chemickými vlivy, UV zářením a vlhkostí obecně tak, že udržuje neměnnou propustnost vodních pár z podkladu a současně zajišťuje jeho vysokou vodonepropustnost, což nelze dosáhnout s použitím jiných tradičních nátěrových systémů.

### Některé oblasti použití

**Silancolor Primer** se používá jako základní nátěr pro přípravu povrchů stěn před nanesením povrchové úpravy **Silancolor Pittura** pro sjednocení savosti podkladu a zvýšení jeho přídržnosti k podkladním vrstvám.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

**Silancolor Primer** je základní nátěr na bázi silikonové pryskyřice ve vodní disperzi s vysokou schopností penetrace do podkladu.

**Silancolor Primer** sjednocuje savost podkladu a zvyšuje přídržnou nátěru **Silancolor Pittura** k podkladu.

**Silancolor Primer** pomáhá zpevnit a ukotvit prachové částice na povrchu omítek určených k ošetření nátěrem.

**Silancolor Primer** je bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla a proto může být aplikován i v uzavřených nebo málo větraných prostorách.

### ZPŮSOBY POUŽITÍ

#### Příprava podkladu

Nové povrchy, které jsou určeny k nátěru nebo lokální opravy provedené maltou musí být vyzrálé, dokonale čisté, soudržné a suché.

Pečlivě odstraňte z povrchu veškeré zbytky olejů, mastnot a nesoudržných částic.

Utěsňte případné trhliny a opravte veškeré poškozené části betonu maltami řady **Mapegrout**.

Uzavřete porézní povrch a vyrovnejte všechny nerovnosti podkladu s použitím malt **Monofinish**, nebo **Mapefinish**. Po vyschnutí naneste na podklad **Silancolor Primer**.

#### Příprava výrobku

**Silancolor Primer** je připraven k okamžitému použití.

#### Nanášení výrobku

Před použitím **Silancolor Primer** promíchejte; nanášejte běžnými způsoby, tzn. štětcem, válečkem, nebo nástřikem.

Po aplikaci chraňte před deštěm po dobu nejméně 12 hodin.

**Silancolor Primer** nechte zaschnout 24 hodin před nanášením nátěru **Silancolor Pittura**.

#### Bezpečnostní předpisy pro přípravu a použití na stavbě

Dojde-li ke kontaktu s očima, důkladně je vymyjte vodou a vyhledejte lékaře.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Silancolor Primer** na kovové povrchy.
- Nenanášejte **Silancolor Primer** při teplotě nižší než +10°C.
- Nenanášejte **Silancolor Primer** na vlhké povrchy.

## Čištění

Štětce, válečky nebo nářadí pro nástřik (bezvzduchové) lze před vyschnutím **Silancoloru Primer** očistit vodou.

## SPOTŘEBA

100 ÷ 150 g/m<sup>2</sup>.

## BALENÍ

**Silancolor Primer** se dodává v plastových kanystrech 10 kg.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě, daleko od zdrojů tepla, při teplotě mezi +5°C a +30°C.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

## UPOZORNĚNÍ

*Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.*

**Informace o tomto výrobku  
jsou k dispozici na požádání**

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

### POPIS

základní nátěr na bázi silikonové pryskyřice  
ve vodní disperzi

### POUŽITÍ

Nanáší se jaké základní vrstva na zděné a betonové povrchy pro sjednocení savosti podkladu a zlepšení přidrženosti barevného nátěru Silancolor Pittura k podkladu.

### SPECIFIKACE VÝROBKU

Vzhled:	kapalina
Obsah sušiny (%):	12
Objemová hmotnost (g/m <sup>3</sup> ):	cca 1,01
Teoretická výtěžnost:	6-10 m <sup>2</sup> /kg
Klasifikace nebezpečných látek podle Směrnice 99/45/CE	žádná

### PŘÍPRAVA

Silancolor Primer je připraven k okamžitému použití.  
Před nanesením doporučujeme Silancolor Primer pouze promíchat.

### VYSYCHÁNÍ

**na vzduchu**

Technologická přestávka před dalším nátěrem: 12-24 hodin



## MAPEI GROUP MÁ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (Kvality, Ochrany životního prostředí a Bezpečnosti)

MAPEI S.p.A. - ITALY				MAPEI CORP - U.S.A.	MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD	MAPEI s.r.o. - CZECH REP.	
MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY		MAPEI Kft. - HUNGARY	MAPEI ARGENTINA S.A.	MAPEI SUISSE SA	